



FALU FASAD

DEN MODERNA RÖDFÄRGEN

FALU VAPEN


HUSFÄRGER SOM ANDAS



Falu Fasad, den moderna rödfärgen, är en helmatt diffusionsöppen alkydolje-emulsion som till utseende och handhavande påminner om en traditionell slamfärg.

Det är en lättstruken färg som inte bildar en tät färgfilm vilket möjliggör att virket kan "andas". Två strykningar på nytt virke men bara en strykning vid ommålning.

Falu Fasad kan med fördel alltid användas istället för traditionell rödfärg. Den finns också i ett större antal kulörer. Färdiga kulörer finns i Faluröd, Ljusröd, Svart, Faluvit, Ljusgrå, Herrgårdsgul och Ockra. Andra kulörer hjälper din färg-handlare dig att ta fram. Se vår kulörkarta för fler kulörer.



Vi har tillverkat husfärger sedan 1920-talet. Vår affärsidé är att marknadsföra lättarbetade färger för fasadmålning som låter virket andas.

För mer information kring vårt sortiment av färger, kulörer och förutsättningar, se vår hemsida www.faluvapen.se



Färgtyp: Fasadfärg bestående av vegetabilisk olja/alkydotolja.

Spädning: Behöver normalt inte spädas annat än vid grundning. Använd ljummet vatten.

Glans: Helmatt.

Färgåtgång: 1 liter räcker till ca 4-6 m².

Torktid: Klibbfri efter en timme. Genomtorr efter ett dygn. Helt vattenfast efter ca en vecka.

Rengöring: Ljummet vatten och såpa.

Miljöinformation: Öppnad burk återförsluts väl. Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till miljöstation. Väl tömda burkar lämnas till återvinningstation.

VOC gränsvärde: (Kat A/d) 130 g/l (2010)

VOC produkt: <3 g/l

VOC bruten kulör av produkt: <130 g/l

Målningsråden

finner du på andra sidan av bladet

FALU FASAD

DEN MODERNA RÖDFÄRGEN



Målningsråd

Användningsområde

Falu Fasad är lämplig att målas på nytt hyvlat/ohyvlat och obehandlat/impregnerat virke och tidigare målade fasader med Falu Fasad eller för ommålning av tidigare slamfärgsmålade eller laserade ytor. Fabriksgrundat virke som är grundat med en fet grundfärg är inte ett lämpligt underlag för Falu Fasad. Det är inte lämpligt att måla Falu Fasad på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel. Tryckimpregnerat virke skall ha stått väderutsatt i minst 1 år. Vi avråder från att använda Faluvit kulör på tryckimpregnerat virke.

Före målning

Vid risk för mögelsporer: Behandla fasaden först med mögelhämmande medel enligt den produktens rekommendationer.

Nytt eller fabriksgrundat virke: Avlägsna all smuts och damm. Impregnerat virke stålborstas nogga.

Tidigare målade ytor med Falu Vapen Fasadfärg, Rödfärg eller olje- och lasyrfärg: Borsta ner all löst sittande färg med stålborste. Tjocka färgskikt skrapas ner. Allt gråträ skall avlägsnas ner till ett målningsbart och friskt underlag. Använd lämpligt andningsskydd, vilket är speciellt viktigt då den tidigare färgen kan innehålla bly.

Avsluta med att borsta bort allt löst sittande färg, pigment och damm från fasaden. Vid kulörbyte är underarbetet extra viktigt då den gamla kulören kan synas genom den nya färgfilmen.

Var noga med att fasaden är torr innan målning. Fukthalten får vara högst 17%.

Penselmålning

Rör om färgen noggrant och även då och då under arbetets gång. Lämpligast målar du med Falu Vapen Syntetpensel för slätare underlag eller Falu Vapen Proffspensel för sågat underlag.

Nytt virke: Grunda först med ett (1) skikt färg, förtunnad med 10 % vatten. Måla tunt och arbeta in färgen väl. Färdigmåla med ett (1) skikt oförtunnad färg. Måla tunt och inarbeta färgen till god täckning. Måla aldrig mer än två skikt totalt. Vänta minst ett dygn mellan strykningarna.

Tidigare målade ytor: Stryk ett (1) tunt skikt och inarbeta färgen väl till god täckning.

Övrigt

Vi rekommenderar att på samma fasadsida använda färg från samma brytning/bryttillfälle då kulören kan skilja något mellan brytningar och brytmaskiner. Numret finner du tryckt på burkens sida. Falu Fasad behöver normalt inte spädas annat än vid grundning men önskas en tunnare konsistens så späd med ljummet vatten.

Måla inte om dygnslagstatemperaturen understiger +5°C. Måla inte heller på varma väggar eller i direkt solsken. Stryk ut färgen väl, måla alltid vått i vått och i tunna skikt.

Innan du börjar måla, täck grund och stuprör och fönster med papp eller plast. Låt skyddet sitta tills färgen är helt vattenfast. Normalt inom en vecka.

Detta är speciellt viktigt om det är risk för regn.

Lagras torrt och frostfritt, ej under +5°C

